受託NoS20-04392-4

発行日　2021年1月18日

検査結果報告書

ユニチカガーメンテック株式会社
リサーチラボ事業本部
大阪府貝塚市津田南町28番55号
TEL 072-437-0055
FAX 072-437-0033
発行責任者 池田 武彦

本部長	品管	主管G
池田	森下	池田

依頼者　株式会社 RUMMY 御中

件　名　「REDOX」の性能評価

受託日　2020年12月7日

試験項目及び結果

	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ布のみ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ布＋REDOX			
*消臭性評価					
.検知管法					
.ｶﾞｽ種:ｱﾝﾓﾆｱ					
. 2時間後減少率　%	6	99			
. 24時間後減少率　%	7	99			

<備　考>	
消臭性試験方法	:（一社）繊維評価技術協議会　消臭加工繊維製品認証基準 準用
ｶﾞｽ初発濃度	:ｱﾝﾓﾆｱ　100ppm
測定時間	:蛍光灯照射下で2時間及び、24時間放置後
試料	:ポリエステル布100cm^2(10cm×10cm)

試料

貼付試料なし